

UŽKLAUSIMAS

+370 5 23 06 183

Standartai:

ISO 2702


B

CINKUOTA DANGA SU BALTU PASYVAVIMU

C

CINKUOTA DANGA SU JUODU PASYVAVIMU

Padengimo tipas:



Matmenys

Material index	d [mm]	L [mm]	D [mm]	k [mm]	Įdubos / Raktas	Padengimo tipas
23060420650PHBWT	4.2	65	9.8	2.3	PH	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
23060420500PHBWT	4.2	50	9.8	2.3	PH	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
23060420400PHBWT	4.2	40	9.8	2.3	PH	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
23060420320PHBWT	4.2	32	9.8	2.3	PH	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
23060420190PHCWT	4.2	19	9.8	2.3	PH	C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)
23060420190PHBWT	4.2	19	9.8	2.3	PH	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
23060420160PHCWT	4.2	16	9.8	2.3	PH	C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)
23060420160PHBWT	4.2	16	9.8	2.3	PH	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
23060420130PHCWT	4.2	13	9.8	2.3	PH	C (cinkuota danga su juodu pasyvavimu)
23060420130PHBWT	4.2	13	9.8	2.3	PH	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)